ENROBE AC

ENROBES À FROID POUR LA REPARATION DES CHAUSSEES

PRESENTATION

ENROBE AC est un produit prêt à l'emploi spécialement formulé à base de bitume et de granulats soigneusement sélectionnés.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : noir (rouge si demande)
- pH : 2 à 3 en émulsion
- Teneur en eau : 35%
- Speudo viscosité engler à 25°C: >6
- Indice de rupture: > 105
- Liant : Essais effectués après rupture de l'émulsion et stabilisation à 50°C
- TBA: >40°C.
- P25: >130 1/10mm.

Domaine d'application

ENROBE AC est destiné à une mise en oeuvre sur une épaisseur pouvant varier de 10 mm à 70 mm sur tous types de supports, même humides, en ayant néanmoins pris soin d'enlever l'eau stagnante à l'endroit de la réparation.
Les effritements de matériaux en bordure de préparation seront soigneusement enlevés.
La couche d'accrochage primaire d'**ENROBE AC**, dosée de 100 à 150g/m^2, est quelquefois à prévoir notamment dans les cas suivants: lors d'une mise en oeuvre en épaisseur inférieure à 10 mm ou d'un raccordement à zéro, lors d'une jonction avec un matériau en béton de ciment en béton de ciment ou encore dans le cas d'une mise en saison froide (température inférieure à 2°C à 3°C).
Dans le cas d'un recouvrement de surface supplémentaire. Il est recommandé d'attendre 14 jours avant de procéder à cette finition.

Mode d'emploi

- L'application de l'**ENROBE AC** nécessite des températures hors gel.
- La circulation de véhicules légers ou de poids lourds peut s'effectuer immédiatement après la fin de l'ouvrage.
- Le revêtement atteint ses performances optimales après 15 jours.

Stockage

ENROBE AC doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PROTOIT-COLOR

PEINTURE POUR TOITURES PRETE A L'EMPLOI

PRESENTATION

Peinture à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi, étanche, microporeuse et élastique à plus de 100%.

Présentation : Disponible en blanc, noir, tuile, pour les autres coloris nous consulter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect sec : mat satiné.
- Excellente opacité.
- Densité : 1,5 (environ)
- Extrait sec : 66.5 %
- Rendement : 8m² au Kg environ par couche suivant la nature des fonds.
- Séchage : à 20 °C et 65 % H.R
- Hors poussière : 1 heure
- Sec/dur : 2 heures
- Recouvrable : après 6 à 8 heures

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

Produit de haute qualité spécialement étudié en vue d'une **résistance maximum aux intempéries, aux mousses et aux moisissures**.
PROTOIT-COLOR est particulièrement adapté à la mise en peinture des tuiles ciment, fibro-ciment et ardoises utilisées en toiture ou en bardage.
De plus sa pigmentation a été spécialement calculée pour optimiser son pouvoir couvrant et éviter l'encrassement.
Insensible à l'alcalinité des fonds elle convient également très bien en travaux de ravalement sur supports ciment.

Mode d'emploi

PROTOIT-COLOR s'applique avec facilité aussi bien à la brosse qu'au rouleau ou au pistolet.
- Livré prêt à l'emploi, il peut cependant (en particulier en première couche sur fond poreux) être dilué à l'eau uniquement jusqu'à 10 %.
- Pour une utilisation au pistolet, une dilution plus importante (5 à 15%) devra être opérée.
- Sur toitures ou façades anciennes, il est indispensable d'éliminer toutes les parties pulvérulentes ou mal adhérentes et de faire disparaître toutes les mousses ou moisissures éventuelles avec **FT-CLEAN**.
- Sur les parties métalliques, il est nécessaire de procéder préalablement à une protection anticorrosion.
- Consommation moyenne : 1 Kg 4 à 5 m² par couche.

Stockage

PROTOIT-COLOR doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.
- Durée de vie : 12 mois.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019